



HiMod® FlatSeal™ 10

UNA BUENA OPCIÓN PARA GRAN NÚMERO DE APLICACIONES ESTÁNDAR



Una línea de juntas a la medida de las necesidades del mercado

La gama de juntas planas HiMod® está formada por productos adaptados a los requisitos de la mayoría de aplicaciones de las industrias aeroespacial, química y de procesos. Garantiza la conformidad con prácticamente todas las normas relevantes, entre ellas las de la FDA y las de prevención de reventones y emisiones fugitivas.

HiMod® FlatSeal™ 10

Apropiado para una gran variedad de aplicaciones estándares. Esta junta es ideal para utilizar en aplicaciones de presiones y temperaturas medias.

Aplicaciones

- Distribución de gas y agua incluido sistemas de calefacción
- Piping
- Nuevas plantas de procesos y mantenimientos
- Construcción de maquinaria

Características y beneficios

- Buena resistencia a los medios y absorción de estrés de la junta
- Ideal para utilizar en aplicaciones de presiones y temperaturas medias
- Fuga menor a los límites especificados en DIN 3535-6
- Recubrimiento antibloqueo en una de las caras
- Aprobaciones: DVGW, KTW, VP-401, W270, WRAS

Respetuosas con las personas y el medioambiente


HiMod® FlatSeal™ 10 se fabrica en instalaciones con certificación ISO/TS 16949 e ISO 14001, que garantizan una transparencia absoluta de todos los aspectos de la producción y un alto grado de seguridad para los consumidores.

INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE HIMOD® FLATSEAL™ 10


Recomendaciones de uso

de acuerdo a presión y temperatura

Agua/vapor




Otros fluidos



Las recomendaciones de temperatura y presión de los gráficos son aplicables a juntas planas con un espesor de 2,0 mm y bridas lisas. Las juntas de menor espesor admiten tensiones más altas.

Datos indicativos para los medios más frecuentes. Pueden proporcionarse previa petición datos exactos para casos individuales específicos.

Deformación bajo temperatura 2,0 mm



Datos sobre el material

Datos generales

Elementos	Fibras de aramida, cargas funcionales y NBR (caucho de acrilonitrilo butadieno)
Homologaciones	DVGW, KTW, VP-401, W270, WRAS
Color	Naranja
Recubrimiento antibloqueo	Sobre una cara
Espesor en mm	0,5/ 1,0/ 1,5/ 2,0/ 3,0 Otros espesores disponibles a petición
Tolerancia del espesor	Según DIN 28 091-1

Parámetros físicos	Norma de referencia	Unidad	Valor*
Espesor de la junta 2,0 mm			
Densidad	DIN 28 090-2	[g/cm ³]	1,75
Resistencia a la tracción	DIN 52 910	longitudinal	[N/mm ²]
		transversa	[N/mm ²]
Tensión residual $\sigma_{dE/16}$	DIN 52 913	175°C	[N/mm ²]
		300°C	[N/mm ²]
Compresibilidad	ASTM F 36 J	[%]	8
Recuperación	ASTM F 36 J	[%]	60
Compresibilidad en frío ϵ_{KSW}	DIN 28 090-2	[%]	8
Recuperación en frío ϵ_{KRW}	DIN 28 090-2	[%]	3
Deformación en caliente $\epsilon_{WSW/200}$	DIN 28 090-2	[%]	22
Recuperación en caliente $\epsilon_{WRW/200}$	DIN 28 090-2	[%]	2
Recuperación R	DIN 28 090-2	[mm]	0,040
Tasa de fuga específica	DIN 3535-6	[mg/(s·m)]	≤ 0,100
Tasa de fuga específica $\lambda_{2,0}$	DIN 28 090-2	[mg/(s·m)]	0,100
Resistencia al fluido	ASTM F146		
ASTM IRM 903	5h/150°C		
Cambio de peso		[%]	7
Incremento de espesor		[%]	2
ASTM Fuel B	5h/23°C		
Cambio de peso		[%]	7
Incremento de espesor		[%]	4
Contenido en cloruro extraído	FZT PV-001-1330	[ppm]	≤ 150

* Moda (valor típico)

Para más información sobre la gama HiMod® FlatSeal™ contacte con su representante local de Trelleborg Sealing Solutions.